FICHE TECHNIQUE

MORTEXIA FACADE CF
Mortier de revêtement et de travaux de maçonnerie en général conforme a la norme NF EN 998-1 et NF DTU 26-1

DESCRIPTION
MORTEXIA FACADE F est un mortier couche fine , Il se présente sous la forme d'une poudre grise et blanche
très bonne adhérence sur les maçonneries
bonne tenue au feu.
bonne imperméabilité
bonne durabilité.
bonnes caractéristiques mécaniques
bonne résistance au fluage.
Mise en œuvre aisée
Convient pour l'application de carreaux céramiques muraux
MODE D'EMPLOI
Préparation du support
Les supports doivent être sains, propres exempts de toute trace d'huile, de peinture ou pulvérulences.
Humidifier le support avant application.
Préparation du mélange
Gâcher le **MORTEXIA FACADE F** avec de l'eau propre. La quantité d'eau de gâchage varie selon les moyens de mise en œuvre et la consistance désirée.
Mise en œuvre
Mise en œuvre manuelle, mécanique ou par projection.
Le **MORTEXIA FACADE F** peut être appliqué en une couche ou en plusieurs couches appliquées à quelques heures d'intervalle.
Chaque couche ne doit pas dépasser 15 mm d'épaisseur.
Humidifier légèrement avant l'appli cation de chaque couche.
Consommation
A titre indicatif, la consommation moyenne sera d'environ 2 à 3 kg/m² et par mm d'épaisseur..
caractéristique de mise œuvre
délai minimum entre passes : en application frais sur frais - 1 heure minimum en conditions atmosphériques optimales - le lendemain en général
24 heures dans tous les autres cas
délai maximum entre passes : 3 jours passé ce délai, réaliser un gobetis adjuvanté avec **MORTEXIA LATEX** avant d'appliquer une nouvelle passe d'enduit
temps hors d'eau : de 3 à 8 heures
Performance

CE selon norme NF EN 998-1
classe selon NF EN 998-1
catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1 :
réaction au feu : A1 (incombustible)
absorption d'eau : W2
résistance en compression : CSIII
rétention d'eau : Re > 94 %
classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
Consommation
A titre indicatif, la consommation moyenne sera d'environ 2 à 3 kg/m² et par mm d'épaisseur.
Conditionnement
sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Site Web: www.mortexia.com
Adresse : Theniet Lahjar - MEDEA -
Mob: 0560 01 14 86